

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHRİBATLI TEST LABORATUVARI YAY TEST RAPORU	SAYFA NO : 1/1
-------------------------------------	---	-----------------------

FİRMA ADI : TEKİN MAKİNA TARİH : 10.08.2016
GÖNDEREN YER : TEKİN MAKİNA RAPOR NO : TL-16/1640
İŞİN ADI : 100 020 ALÜMİNYUM PATEN SİPARİŞ NO : 980406
RESİM NO : ORTAM KOŞULLARI (SICAKLIK °C) : 23
(% NEM) : 52

NUMUNE NO	MALZEME CİNSİ	SERBEST BOY (mm)	KALICI DEFORMASYON (mm)	UYGULANAN YÜKLER (Kg)				(L2-L1) / (P2-P1) ESNEME DEĞERLERİ (mm / kg)
				P1 (Kg)	P2 (Kg)	P3 (Kg)	P4 (Kg)	
				-	-	-		
				İSTENİLEN ESNEME DEĞERLERİ (mm)				
				-	-	-	-	
				L0-L1 (mm)	L0-L2 (mm)	L0-L3 (mm)	L0-L4 (mm)	
1	100 020 ALÜMİNYUM PATEN	48	-	1769 KG DA CİVATA BAĞLANTI YERLERİNDEN KIRILMIŞTIR.				
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

NOT :

- Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz üzerinde değişiklik yapılamaz.
- Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

DENEYİ YAPAN

Recep BAYRAKTAR
62411
KALİTE KONTROL

ONAYLAYAN

Ayşe Betül AKMAN
Metalurji Malzeme Mühendisi
Kaynak Mühendisi
(101026-1010340-IIW)
Sector Ceri Z-SG-060181/FT2-MT2

TÜLOMSAŞ
KALİTE KONTROL TAHRİBATLI TEST LABORATUVARI
Ardışıl Basınc Test Raporu

Firma Adı : TEKİN MAKİNA
Gönderen yer : TEKİN MAKİNA
İşin adı : 100 020 ALÜMİNYUM PATEN
Test Standardı :
Çevre Koşulları : 23 'C 52 % Nem

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\2016BA~1\OZELSI~1\TEKINM~1\1640.tst
Deney Tarihi : 10.08.2016
Sipariş No : 980406
Rapor No : TL-16/1640

Test Sonuçları

Test yükü kademeleri (kgf.) :

P = 5000

P1 = 0

P2 = 0

P3 = 0

Sehimler (mm.) :

L = 6.13

L1 = 0

L2 = 0


L3 = 0

Yük uygulama süresi (sn.): 0.5

Serbest boy (mm.): 48

Kalıcı sehim (mm.):

Deney Grafiği



Açıklama :1769 KG DA CİVATA BAĞLANTI YERLERİN DEN KIRILMIŞTIR.

Deneyleri Yapan

Onaylayan

Not 1: Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.